



## KATZ Display Board glazed

Holzschliffpappe zweiseitig kaschiert mit satiniertem Papier.  
Wood pulp board two-sided laminated with glazed paper.

Technische Werte für KATZ Display Board glazed | Technical values for KATZ Display Board glazed

| Eigenschaft   Property                  | Standards  | Einheit   Unit   | Toleranz   Tolerance | Wert   Value       |      |      |      |      |
|---|--|------------------|----------------------|--------------------|------|------|------|------|
| Kaschierung   Lamination                |  |                  |                      | 2-seitig   2-sided |      |      |      |      |
| Dicke (Bezeichnung)   Thickness (title) |  | mm               |                      | 1,20               | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Tatsächliche Dicke   Official thickness | DIN EN ISO 534*1   | mm               | ± 6 %                | 1,15               | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Flächenmasse   Grammage                 | DIN EN ISO 536*2   | g/m <sup>2</sup> | ± 6 %                | 698                | 895  | 1040 | 1400 | 2290 |
| Weißgrad (D65)   Whiteness (D65)        | ISO 2470-2*3   | %                | ± 3 pts              | 96                 |      |      |      |      |
| Formatgenauigkeit   Format accuracy     |  |                  |                      |                    |      |      |      |      |
| Länge   Length                          |  | mm               | ± 3                  |                    |      |      |      |      |
| Breite   Width                          |  | mm               | ± 1                  |                    |      |      |      |      |
| Winkelgenauigkeit   Angular accuracy    |  | mm               | ± 3                  |                    |      |      |      |      |
| Druckverfahren   Printing techniques    | Offsetdruck, UV-Digitaldruck, Siebdruck   Offset printing, digital printing, screen printing |                  |                      |                    |      |      |      |      |

Weitere Stärken auf Anfrage. | Other thicknesses are available on request.

Produkt- und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten. | Grades and range of products are subject to change.

\* Kaschierte Seite | Laminated side

\*1 In Anlehnung gemäß der DIN EN ISO 534 Norm. Die Einhaltung des Toleranzfensters basiert auf einer Wahrscheinlichkeit von 95 %. | According to DIN EN ISO 534 Norm. Compliance with the tolerance range is based on a probability of 95%.

\*2 In Anlehnung gemäß der | according to DIN EN ISO 536 Norm

\*3 In Anlehnung gemäß der | according to ISO 2470-2 Norm