



EGAFIX AG  
Rengglochstrasse 34  
CH-6012 Obernau  
Switzerland

Tel. +41 41 525 45 15  
www.egafix.com  
info@egafix.com

## EGAFIX PRINT *line*

### Spécification

Mousse EPS F recouvert des deux côtés avec du carton 300g/m<sup>2</sup>.

La surface est très bien adaptée à l'impression directe.

Disponible dans les épaisseurs 5 et 10mm		
Grammage: 5mm	850	g/m <sup>2</sup>
Grammage: 10mm	1'020	g/m <sup>2</sup>
Brightness:	103	%
Whiteness:	133	
Smoothness:	2.2	
Opacity ISO:	92-99.8	%
Gloss Hunter:	31-38	%
ph-carton:	7.5-9.5	